




| 產品資料 | |
|-------|--|
| 用途 | 適用於建築物室外或室內牆面之耐候、抗污、裝飾性塗裝 |
| 特色 | 防護外牆耐日曬雨淋 適合台灣潮濕氣候 <ul style="list-style-type: none">● 超強耐鹽抗鹼性 預防潮濕引起牆面問題● 長效耐候雲母 提升塗膜耐候性與耐久性● 漆膜平滑堅韌耐久 抗污性佳不易沾灰塵● 採用 100%MMA 樹脂為基底 高效防霉抗藻● 防止紫外線透射 色彩亮麗持久不易褪色 |
| 包裝 | 1 加侖及 5 加侖包裝  |
| 顏色 | <ul style="list-style-type: none">● A918 平光：白色、真珠、鯨灰、西米、玉蘭● A924 亮光：亮光白、波特蘭、米黃、水荷 |
| 光澤 | 平光/亮光 |
| 成份 | 壓克力樹脂、二氧化鈦、礦物質填充料、水 |
| 稀釋劑 | 清水 |
| 固成份 | 約 45%以上(重量比) |
| 理論塗佈量 | 一公升漆料約可施工 7~10 平方公尺 (2~3 坪)面積 注意：實際塗刷面積及道數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性及顏色與施工工具、膜厚及其他環境因素影響 |
| 漆膜抗性 | <ul style="list-style-type: none">● 耐洗刷性：超過國家標準(CNS4940 第二類)2000 次以上。● 耐鹼性：可耐極度稀釋鹼性溶劑之直接接觸，如氫氧化鈉 1%以下，氫氧化銨 1%以下。● 溶濟類：對醇類、脂肪烴類、環烴類和酮類之直接噴濺無礙，氧化烴類和酯類則會侵蝕漆膜。● 無機鹽類：可耐下列普通鹽性劑之直接滴濺接觸：氯化鈉、氯化鈣。 |
| 產品認證 | NA |
| 檢驗報告 | 國家標準 CNS4940 檢驗 |

*以上數據僅供參考，不具任何保固之意義



| 施工/安全須知 | |
|---------|---|
| 適用底材 | 水泥、矽酸鈣板、木板(須經適當的前處理及底塗)。 |
| 表面處理 | <ul style="list-style-type: none"> ● 新建水泥牆面：未塗刷過的牆面或經水洗的潮濕牆面，待完全乾燥後再塗刷。 ● 舊水泥牆面：用刷子或強力噴水來徹底清潔牆面，並去除油脂、灰塵或鬆散的舊漆等異物並待牆面完全乾燥後再進行施工。 ● 問題牆面： <ul style="list-style-type: none"> - 漆膜剝落粉化：用刮刀將不良舊漆膜刮除並將牆面灰塵及粉化物清理乾淨。 - 縫隙或凹洞：請先使用拌好的混凝土或填縫劑補平牆面。 - 發霉：請使用家用漂白水與清水以 1:3 比例綜合調勻，擦去霉斑，再以清水清洗。 - 壁癌：請先刮除舊漆膜及牆面壁癌。(詳細程序請參考得利防壁癌底漆罐身說明) |
| 塗裝系統 | <ul style="list-style-type: none"> ● 底漆：搭配得利強力防水底膠塗刷一道，可以強化防水效果，增加接著力。 ● 面漆：得利晴雨漆 |
| 施工方式 | <ul style="list-style-type: none"> ● 刷塗、滾塗或噴塗皆可。第一道視底材狀況可添加 10~20%清水稀釋，充份攪拌均勻，第二道則不需加水稀釋。 ● 請於晴朗、濕度低的天候施工，以確保施工品質。 ● 清理：施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備。 <p>*注意：稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工層數增加及乾燥時間之變化</p> |
| 乾燥時間 | <ul style="list-style-type: none"> ● 室溫攝氏 29 度下，一般塗膜厚度下： <ul style="list-style-type: none"> - 指觸乾燥時間：約 30~60 分鐘 - 施工間隔時間：平光-約 60~90 分鐘；亮光-約 90~120 分鐘 ● 一般環境下，七日後可完全乾燥。 <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p> |
| 安全須知 | <ul style="list-style-type: none"> ● 請保持罐蓋緊密，並存放於陰涼處。 ● 產品開罐或稀釋後，請儘快使用完畢，以免變質。 ● 不可食用，吞入有害健康，並請蓋緊罐蓋存放於兒童無法取得處。 ● 塗刷時請打開窗戶，保持工作場所通風良好。 ● 打磨及塗刷施工時請配戴手套避免皮膚接觸，並請配戴口罩與護目鏡，避免吸入施工過程中產生的粉塵或漆霧，防止造成眼睛過敏傷害或漆料噴濺接觸眼睛。 ● 漆料翻倒時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆料不可倒入水溝或水源，可能對水中生物有害、對水中環境造成長期不利的影響。 ● 採用低 VOC(有機揮發物)的安全原料，VOC 含量遠低於 CNS4940 國家標準規範最大限量值 200g/L，甲醛最大釋出量 0.12mg/L 以下。 |
| 緊急處理方式 | <ul style="list-style-type: none"> ● 眼睛接觸：戴隱形眼鏡者，取出隱形眼鏡，用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並視情況送醫診治。 ● 皮膚接觸：脫去污染衣物，立即用肥皂及大量清水沖洗皮膚；若有過敏症狀出現則送醫診治。 ● 食入：不可催吐，使患者充分休息並立即送醫診治。 ● 吸入：移至通風處，保持患者溫暖及充分休息。若呼吸不順或停止，給予人工呼吸。不可經口給予任何物質，並視情況送醫診治。 |

*資料更新：Dec., 2014

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 www.dulux.com.tw

桃園縣中壢市中壢工業區東園路 52 號 服務專線：0800-321131