



產品資料	
用途	適用於建築物室外牆面或屋頂防水打底塗裝。
特色	防水 抗裂 抗鹼 第一道防護打底 <ul style="list-style-type: none"> ● 高黏性 ● 高滲透 ● 12 倍彈性
包裝	5 加侖包裝 <div style="text-align: center;"> </div>
顏色	透明
光澤	有光
成份	水性合成樹脂、添加劑、水
稀釋劑	清水
固成份	約 25%以上(重量比)
理論塗佈量	5 加侖漆料約可塗刷 75~95 坪面積一道。 注意: 實際塗刷面積及道數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性與施工工具及其他環境因素影響
漆膜抗性	伸長率: 1200%以上 耐鹼性: 符合 CNS10757 試驗方法, 浸鹼液 48 小時, 漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。 耐水性: 符合 CNS10757 試驗方法, 浸水 72 小時, 漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。 耐酸性: 符合 CNS10757 試驗方法, 浸酸液 72 小時, 漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。
產品認證	NA
檢驗報告	CNS 10757 耐鹼測試 CNS 10757 耐水測試 CNS 10757 耐酸測試 VOC 揮發性有機化合物: VOC 含量遠低於 CNS 國家標準 (200g/L)

*以上數據僅供參考, 不具任何保固之意義



施工/安全須知			
適用底材	新舊水泥面、PU、磁磚、洗石子、浪板等底材。		
表面處理	<ul style="list-style-type: none"> ● 新建水泥面：未塗刷過或經水洗的潮濕底材，待完全乾燥後再塗刷。 ● 舊水泥面、PU、磁磚、洗石子、浪板：先刮除不良舊漆膜、嚴重粉化的 PU 防水層、生銹鬆散浪板、或修補磁磚，再用刷子或強力噴水來徹底清潔底材，並去除油脂、灰塵或鬆散異物並待底材完全乾燥後再進行施工。 		
塗裝系統	外牆防水		
	道數	稀釋	施工面積
	底漆(1道)	得利強力防水底膠：建議與水以 1:1 比例稀釋，增加滲透性及附著性。	1 公升漆料約可塗刷 4 坪面積一道。
	面漆(2道)	剝裂專家：第一道視底材狀況可添加 10~20% 清水稀釋，充份攪拌均勻，第二道則不需加水稀釋。	1 公升漆料塗刷 0.8 坪面積，可達到有效膜厚 150um 以上
	屋頂防水		
	道數	稀釋	施工面積
	底漆(1道)	得利強力防水底膠：建議與水以 1:1 比例稀釋，增加滲透性及附著性。	1 公升漆料約可塗刷 4 坪面積一道。
	中塗漆(2道)	倍剝漏中塗漆：不須稀釋	1 公升漆料塗刷 0.3 坪面積，可達到有效的膜厚 320µm。
面漆(1道)	倍剝漏面漆：不須稀釋 (若面漆顏色與中塗漆不同則需施工 2 道)	1 公升漆料約可塗刷 1.6 坪面積。	
施工方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 刷塗、滾塗或噴塗一道，建議與水以 1:1 比例稀釋，增加滲透性及附著性。磁磚或浪板則不需加水稀釋強化附著性。 ● 請於晴朗、濕度低的天候施工，以確保施工品質。 ● 清理：施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備。 		
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ● 室溫攝氏 29 度下，一般塗膜厚度下： <ul style="list-style-type: none"> - 指觸乾燥時間：約 1~2 小時 - 施工間隔時間：約 1~2 小時 ● 一般環境下，七日後可完全乾燥。 <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p>		
安全須知	<ul style="list-style-type: none"> ● 請保持罐蓋緊密，並存放於陰涼處。 ● 產品開罐或稀釋後，請儘快使用完畢，以免變質。 ● 請小心搬運。 ● 禁止用於食品，且不可食用，吞入有害健康。開罐後請儘速使用完畢，以免變質。 ● 塗刷時請打開窗戶，保持工作場所通風良好。 ● 打磨及塗刷施工時請配戴手套避免皮膚接觸，並請配戴口罩與護目鏡，避免吸入施工過程中產生的粉塵或漆霧，防止造成眼睛過敏傷害或漆料噴濺接觸眼 ● 漆料翻倒時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆不可倒入水溝或水源，以免影響水域生態環境。 		
緊急處理方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 眼睛接觸：若不慎濺入眼睛，取出隱形眼鏡，立即用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並送醫診治。 ● 皮膚接觸：若油漆沾染皮膚，脫去污染衣物，立即用肥皂及清水沖洗皮膚，並視情況送醫。 ● 食入：若為意外食入，不可催吐，立即送醫診治並出示產品罐。 ● 吸入：若因不慎吸入粉塵或漆霧而感覺不適，請移至通風處，保持身體溫暖及充分休息，並視情況送醫。 		

*資料更新：Mar., 2016

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 www.dulux.com.tw

桃園市中壢區中壢工業區東園路 52 號 服務專線：0800-321131

