


產品資料	
用途	適用於發霉、遭受鹼性侵蝕粉化、吐鹼、漆膜剝落、壁癌等問題牆面。
特色	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>除霉殺菌斬霉根</b>：具有強大除霉殺菌效果，徹底清除霉菌及孢子，預防牆面霉菌再度孳生。</li> <li>● <b>高滲透性防水強</b>：快速且深入滲透牆面底材，並提供強大封閉性，完全包覆底材形成牢固的防水膜，確保牆面不受水氣滲透及鹼性物質侵蝕。</li> <li>● <b>優異撥水性 滴水不入</b>：讓牆內水氣不易滲出牆面，達到良好阻絕及防水效果，形成牆面防水保護膜。</li> <li>● <b>超級耐鹼抗粉化</b>：有效對抗牆內鹼性物質侵蝕漆膜，處理粉化、壁癌等問題牆面最有效果。</li> </ul>
包裝	一組 3 公升(內含得利強效除霉液 1 公升、得利強力防水封固液 1 公升、得利全能抗鹼底漆 1 公升) 
顏色	得利強效除霉液-透明(乾燥後)、得利強力防水封固液-透明(乾燥後)、得利全能抗鹼底漆-白色(乾燥後)
光澤	得利強力防水封固液：亮光、得利全能抗鹼底漆：亮光
成份	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 得利強效除霉液-除霉劑、水</li> <li>● 得利防水封固液-丙二醇、合成樹脂、添加劑、水</li> <li>● 得利全能抗鹼底漆-合成樹脂、顏料、添加劑</li> </ul>
稀釋劑	清水
固成份	得利防水封固液約 30% 以上、得利全能抗鹼底漆約 38% 以上
理論塗佈量	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 得利強效除霉液：1 公升漆料約可塗刷 1.5 坪至 3 坪面積。</li> <li>● 得利強力防水封固液：1 公升漆料約可塗刷 1.5 坪至3 坪面積。</li> <li>● 得利全能抗鹼底漆：1 公升漆料約可塗刷 1.5 坪至3 坪面積。</li> </ul> 注意：實際塗刷面積及道數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性及顏色與施工工具、膜厚及其他環境因素影響。
漆膜抗性	經得利強效除霉液處理過的底材通過 JIS Z2911 抗霉標準測試 得利強力防水封固液及得利全能抗鹼底漆皆通過以下測試： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 耐鹼性：符合48 小時耐鹼標準(5%碳酸鈉)</li> <li>• 耐酸性：符合72 小時耐酸標準(5%硫酸)</li> <li>• 耐水性：符合72 小時耐水標準</li> <li>• 耐屈曲性：通過直徑6mm 圓棒屈曲試驗</li> <li>• 得利全能抗鹼底漆伸長率：300%以上</li> </ul>
檢驗報告	國家標準 CNS10757 檢驗、JIS Z2911 抗霉測試

\*以上數據僅供參考，不具任何保固之意義

施工/安全須知	
適用底材	水泥、矽酸鈣板。
表面處理	<ul style="list-style-type: none"> <li>以刮刀徹底清除牆面剝落的舊漆及鬆散粉狀物，並確保牆面完全清潔乾燥。</li> <li>均勻塗刷「得利強效除霉液」於壁癌牆面，完全清除並預防霉斑細菌滋生。「得利強效除霉液」開罐後即可倒出塗刷，不須另外加水或溶劑稀釋。</li> <li>若遇到頑強霉垢，塗刷「得利強效除霉液」後靜置 24小時使其深入滲透基底霉根，將霉菌徹底鏟除，24 小時後再將已死亡霉菌斑用水清洗乾淨，為達最佳防霉效果，此時可再塗刷一道「得利強效除霉液」。</li> </ul>
塗裝系統	<p>採用 1.除霉 2.防水 3.抗鹼+面漆的完整塗刷系統，可以保護底材、增加面漆的附著性、強化漆膜抗鹼防水功能，使漆膜更堅固耐久及讓色彩更飽和。</p> <p>封固液：得利強力防水封固液 底漆：得利全能抗鹼底漆 /面漆：得利乳膠漆系列、得利水泥漆系列、得利電腦調色漆系列</p>
施工方式	<p>「得利強力防水封固液」施工：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>待「得利強效除霉液」完全乾燥後，始能塗刷「得利強力防水封固液」。</li> <li>塗料開罐充份攪拌均勻後，即可塗刷，不須另外加水或溶劑稀釋。</li> <li>適用於刷塗、滾塗，但需注意塗刷均勻。</li> <li>建議塗刷一道，但若壁癌嚴重的話建議塗刷二道。</li> </ul> <p>「得利全能抗鹼底漆」施工：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>待「得利強力防水封固液」完全乾燥後，再塗刷「得利全能抗鹼底漆」。</li> <li>適用於刷塗、滾塗及噴塗。</li> <li>充份攪拌均勻後，無需稀釋，即可使用漆刷或滾筒施工，建議塗刷一道。</li> <li>依狀況可添加10%的清水稀釋，若有加水稀釋則建議塗刷二道，以達到最佳效果。</li> </ul> <p>注意：稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工道數增加及乾燥時間之變化。</p>
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>室溫攝氏 29 度下，一般塗膜厚度下塗刷一道得利強效除霉液、得利強力防水封固液或得利全能抗鹼底漆：</li> <li>指觸乾燥時間：依溼度及溫度不一</li> <li>施工間隔時間：約90~120 分鐘</li> <li>一般環境下，約2 小時乾燥後可塗刷面漆。</li> </ul> <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間。</p>

# 產品技術資料

## 得利抗壁癌威力包(A931K50050)

### Dulux Anti-Alkali Combo

<b>安全須知</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 請保持罐身直立、罐蓋緊密，存放於陰涼處、避免陽光直射，並請遠離兒童可能接觸之場所。</li><li>● 不可食用，吞入有害健康。開罐後請儘速使用完畢，以免變質。</li><li>● 儲藏及使用場所禁止吸煙、進食和飲料。</li><li>● 本產品為水性塗料，請勿用有機溶劑、稀釋劑或松香水稀釋本產品。</li><li>● 請保持施工場所通風良好。施工時可能刺激呼吸系統、眼睛和皮膚，應配戴口罩、護目鏡和手套，避免吸入及眼睛和皮膚直接接觸漆料。</li><li>● 漆料翻倒時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆不可倒入水溝或水源，以免影響水域生態環境。</li></ul>
<b>緊急處理方式</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 眼睛接觸：戴隱形眼鏡者，取出隱形眼鏡，用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並視情況送醫診治。</li><li>● 皮膚接觸：脫去污染衣物，立即用肥皂及大量清水沖洗皮膚；若有過敏症狀出現則送醫診治。</li><li>● 食入：不可催吐，使患者充分休息並立即送醫診治。</li><li>● 吸入：移至通風處，保持患者溫暖及充分休息。若呼吸不順或停止，給予人工呼吸。不可經口給予任何物質，並視情況送醫診治。</li></ul>

\*資料更新：May., 2019

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 [www.dulux.com.tw](http://www.dulux.com.tw)

桃園縣中壢市中壢工業區東園路 52 號 服務專線：0800-321131