




產品資料	
用途	適用於建築物室內裝潢合板、水泥牆面及天花板之打底塗刷。
特色	<p>封油綁底 強化遮蓋力 第一道防護打底</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 獨特鎖油分子 裝潢板綁底封油 ● 強化面漆遮蓋力 施工快速 ● 強效抗鹼耐酸 防底材剝落粉化
包裝	<p>1 加侖包裝</p> 
顏色	白色、實心白
光澤	有光
成份	二氧化鈦、有機顏料、無機顏料、礦物質填充料、水性合成樹脂、水
稀釋劑	清水
固成份	約 40%以上(重量比)
理論塗佈量	<p>1 加侖漆料約可塗刷 10~12 坪面積一道。</p> <p>注意：實際塗刷面積及道數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性與施工工具及其他環境因素影響</p>
漆膜抗性	<p>耐鹼性：符合 CNS10757 試驗方法，浸鹼液 48 小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。</p> <p>耐酸性：符合 CNS10757 試驗方法，浸酸液 72 小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。</p> <p>耐屈曲性：符合 CNS10757 試驗方法，通過軸棒直徑 6mm 耐屈曲性測試。</p>
產品認證	NA
檢驗報告	<p>CNS 10757 耐鹼測試</p> <p>CNS 10757 耐酸測試</p> <p>CNS 10757 耐屈曲性</p> <p>採用低 VOC 揮發性有機化合物：VOC 含量低於 CNS15080 國家標準範圍最大限制值 (200g/L)</p>

*以上數據僅供參考，不具任何保固之意義



施工/安全須知	
適用底材	木板、水泥、矽酸鈣板。
表面處理	<ul style="list-style-type: none"> ● 木板：打磨清除粉塵後再塗刷。 ● 新建水泥牆面：未塗刷過或經水洗的潮濕底材，待完全乾燥後再塗刷。 ● 舊水泥牆面：用刷子或強力噴水來徹底清潔牆面，並去除油脂、灰塵或鬆散的舊漆等異物並待牆面完全乾燥後再進行施工。 ● 問題牆面： <ul style="list-style-type: none"> - 漆膜剝落粉化：用刮刀將不良舊漆膜刮除並將牆面灰塵及粉化物清理乾淨。 - 縫隙或凹洞：請先使用拌好的混凝土或填縫劑補平牆面。 - 發霉：請使用家用漂白水與清水以 1:3 比例綜合調勻，擦去霉斑，再以清水清洗。 - 壁癌：請先刮除舊漆膜及牆面壁癌。(詳細程序請參考得利抗壁癌威力包罐身說明)
塗裝系統	<ul style="list-style-type: none"> ● 底漆：採用底漆+面漆完整的水性塗刷系統，可以解決底材透油吐黃問題，並減少面漆塗刷道數。 <ul style="list-style-type: none"> ● 木板、一般牆面或粉化牆面：得利全效封閉底漆 <ul style="list-style-type: none"> - 白色或淺色面漆：搭配得利全效封閉底漆白色 - 豔色面漆(色號第 3 碼>350)：搭配得利全效封閉底漆實心白 ● 壁癌問題牆面：得利抗壁癌威力包 ● 面漆：得利乳膠漆或水泥漆系列
施工方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 適用於刷塗、滾塗及噴塗。 ● 稀釋：刷塗與滾塗不需加水稀釋即可塗刷，但若針對粉化或批土牆面請添加 20%~30%清水稀釋。噴塗請添加 30%清水稀釋，充份攪拌均勻。 ● 清理：施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備 <p>注意：稀釋本產品會影響其漆膜厚度、遮蓋力及封油效果，可能造成施工道數增加及乾燥時間之變化</p>
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ● 室溫攝氏 29 度下，一般塗膜厚度下塗刷一道： <ul style="list-style-type: none"> - 指觸乾燥時間：約 30~60 分鐘 - 施工間隔時間：約 90~120 分鐘 <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p>
安全須知	<ul style="list-style-type: none"> ● 請保持罐蓋緊密，並存放於陰涼處。 ● 產品開罐或稀釋後，請儘快使用完畢，以免變質。 ● 禁止用於食品，且不可食用，吞入有害健康。開罐後請儘速使用完畢，以免變質。 ● 塗刷時請打開窗戶，保持工作場所通風良好。 ● 打磨及塗刷施工時請配戴手套避免皮膚接觸，並請配戴口罩與護目鏡，避免吸入施工過程中產生的粉塵或漆霧，防止造成眼睛過敏傷害或漆料噴濺接觸眼睛。 ● 漆料翻倒時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆料不可倒入水溝或水源，以免影響水域生態環境。 ● 採用低 VOC 揮發性有機化合物：VOC 含量低於 CNS15080 國家標準範圍最大限制值 (200g/L)。
緊急處理方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 眼睛接觸：若不慎濺入眼睛，取出隱形眼鏡，立即用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並送醫診治。 ● 皮膚接觸：若油漆沾染皮膚，脫去污染衣物，立即用肥皂及清水沖洗皮膚，並視情況送醫。 ● 食入：若為意外食入，不可催吐，立即送醫診治並出示產品罐。 ● 吸入：若因不慎吸入粉塵或漆霧而感覺不適，請移至通風處，保持身體溫暖及充分休息，並視情況送醫。

*資料更新：May., 2019

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 www.dulux.com.tw

桃園市中壢區中壢工業區東園路 52 號 服務專線：0800-321131