



產品技術資料

得利電腦調色漆-

得利乳膠漆 -水性調合系列 (A721T/A722T) Dulux Emulsion -Water-based Enamel

| 施工/安全須知 | |
|---------|--|
| 適用底材 | 適用於一般木材/金屬材質 |
| 表面處理 | <ul style="list-style-type: none"> ● 一般木材：所有木料需完全乾燥，去除所有塵埃、油脂和污物，塗刷前並須先行刮平表面和修補所有的裂縫破損處，再依完整系統塗刷。 ● 一般金屬：所有金屬表面須徹底清潔，且全無黑皮、鏽垢、塵屑、油脂和其他化學污物，表面附著物可以電動鐵刷、磨盤或刮磨方式加以清除。 ● 上過漆的舊漆面：所有表面須徹底清潔，乾燥且無鬆散的污物、塵屑、油脂、蠟和龜裂剝落的油漆。塗刷前表面應先輕輕砂磨，鬆脫的漆應先刮除，有缺陷的部位須全部予以磨除至露出結構本體表面，再塗刷再塗刷底漆打底。 |
| 塗裝系統 | <ul style="list-style-type: none"> ● 採用底漆+面漆的完整塗刷系統，可以保護底材、增加面漆的附著性、強化漆膜抗鹼功能，使漆膜更堅固耐久及讓色彩更飽和。 |
| 施工方式 | <ul style="list-style-type: none"> ● 適用於刷塗、滾塗及噴塗。 ● 滾塗、刷塗請直接使用無需加水稀釋，噴塗可視情況添加 10% 以內清水稀釋，充份攪拌均勻。 ● 需等第一道漆表面乾燥後才開始塗刷第二道。兩道漆之間需間隔 60 分鐘。 ● 清理：施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備 <p>注意：稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工道數增加及乾燥時間之變化</p> |
| 乾燥時間 | <ul style="list-style-type: none"> ● 室溫攝氏 29 度下，一般塗膜厚度下塗刷一道： <ul style="list-style-type: none"> - 指觸乾燥時間：約 60 分鐘 - 施工間隔時間：約 60~120 分鐘 ● 一般環境下，七日後可完全乾燥。 <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p> |
| 安全須知 | <ul style="list-style-type: none"> ● 請保持罐身直立、罐蓋緊密，存放於陰涼處、避免陽光直射，並請遠離兒童可能接觸之場所。 ● 禁止用於食品，且不可食用，吞入有害健康。開罐後請儘速使用完畢，以免變質。 ● 本產品為水性塗料，請勿用有機溶劑、稀釋劑或松香水稀釋本產品。 ● 請保持施工場所通風良好。施工時可能刺激呼吸系統、眼睛和皮膚，應配戴口罩、護目鏡和手套，避免吸入及眼睛和皮膚直接接觸漆料。 ● 漆料翻倒時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆不可倒入水溝或水源，以免影響水域生態環境。 |
| 緊急處理方式 | <ul style="list-style-type: none"> ● 眼睛接觸：戴隱形眼鏡者，取出隱形眼鏡，用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並視情況送醫診治。 ● 皮膚接觸：脫去污染衣物，立即用肥皂及大量清水沖洗皮膚；若有過敏症狀出現則送醫診治。 ● 食入：不可催吐，使患者充分休息並立即送醫診治。 ● 吸入：移至通風處，保持患者溫暖及充分休息。若呼吸不順或停止，給予人工呼吸。不可經口給予任何物質，並視情況送醫診治。 |

*資料更新：Mar, 2018

Akzo Nobel
Paints Taiwan Ltd.
台灣阿克蘇諾貝爾
塗料股份有限公司

52 Tong Yuan Road,
Chung-Li Industrial
Zone, Tao-yuan
桃園縣中壢市 320
東園路 52 號

T + 886 3 2720600
F + 886 3 4512073
www.dulux.com.tw



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today