




產品資料	
用途	適用於室內/室外一般木材/金屬材質之裝飾塗刷。
特色	<p>得利乳膠漆 -水性調合漆系列是得利塗料為木材/金屬材質研發設計的室內室外兩用漆，採用水性淨味配方，嚴選低化學味成份，純淨環保。為給家人更全面的呵護，得利水性調合漆更提供防霉、抗菌、抗污、耐擦洗、恆彩、耐候頂級全能防護功能，讓您安心享受清新優質的居家生活。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 水性環保配方 • 快乾施工省時 • 防鏽遮蓋力強 • 色澤恆彩耐候 • JIS 抗菌防霉檢定 • 耐擦洗 30,000 次以上
包裝	 <p>1 公升裝</p>
顏色	2016 色
光澤	亮光
成份	水性耐候樹脂、二氧化鈦、顏料、防霉抗菌因子、水
稀釋劑	清水
固成份	約 45%以上(重量比)
理論塗佈量	<p>1 公升漆料約可塗刷 2.6~3.2 坪面積一道，依標準施工 2 道，可塗刷 1~2 坪面積</p> <p>注意：實際塗刷面積及道數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性及顏色與施工工具、膜厚及其他環境因素影響</p>
漆膜抗性	<ul style="list-style-type: none"> • 耐洗刷性：通過耐洗刷測試次數超過 30000 次以上 • 耐水性：符合 72 小時耐水標準 • 耐鹼性：符合 72 小時耐鹼標準
產品檢測	<ul style="list-style-type: none"> • 國家標準 CNS4940 第二類檢驗 • VOC 揮發性有機化合物：VOC 含量符合 CNS 國家標準 (200g/L)以下 • 防黴：通過 JIS-Z-2911 防黴測試標準 • 抗菌：通過 JIS-L-1902 抗菌測試標準

*以上數據僅供參考，不具任何保固之意義



施工/安全須知	
適用底材	適用於一般木材/金屬材質
表面處理	<ul style="list-style-type: none"> ● 一般木材：所有木料需完全乾燥，去除所有塵埃、油脂和污物，塗刷前並須先行刮平表面和修補所有的裂縫破損處，再依完整系統塗刷。 ● 一般金屬：所有金屬表面須徹底清潔，且全無黑皮、鏽垢、塵屑、油脂和其他化學污物，表面附著物可以電動鐵刷、磨盤或刮磨方式加以清除。 ● 上過漆的舊漆面：所有表面須徹底清潔，乾燥且無鬆散的污物、塵屑、油脂、蠟和龜裂剝落的油漆。塗刷前表面應先輕輕砂磨，鬆脫的漆應先刮除，有缺陷的部位須全部予以磨除至露出結構本體表面，再塗刷再塗刷底漆打底。
塗裝系統	<ul style="list-style-type: none"> ● 採用底漆+面漆的完整塗刷系統，可以保護底材、增加面漆的附著性、強化漆膜抗鹼功能，使漆膜更堅固耐久及讓色彩更飽和。
施工方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 適用於刷塗、滾塗及噴塗。 ● 刷塗請直接使用無需加水稀釋，噴塗可視情況添加 10%以內清水稀釋，充份攪拌均勻。 ● 需等第一道漆表面乾燥後才開始塗刷第二道。兩道漆之間需間隔 60 分鐘。 ● 清理：施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備 <p>注意：稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工道數增加及乾燥時間之變化</p>
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ● 室溫攝氏 29 度下，一般塗膜厚度下塗刷一道： <ul style="list-style-type: none"> - 指觸乾燥時間：約 60 分鐘 - 施工間隔時間：約 60~120 分鐘 ● 一般環境下，七日後可完全乾燥。 <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p>
安全須知	<ul style="list-style-type: none"> ● 請保持罐身直立、罐蓋緊密，存放於陰涼處、避免陽光直射，並請遠離兒童可能接觸之場所。 ● 不可食用，吞入有害健康。開罐後請儘速使用完畢，以免變質。 ● 本產品為水性塗料，請勿用有機溶劑、稀釋劑或松香水稀釋本產品。 ● 請保持施工場所通風良好。施工時可能刺激呼吸系統、眼睛和皮膚，應配戴口罩、護目鏡和手套，避免吸入及眼睛和皮膚直接接觸漆料。 ● 漆料翻倒時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆不可倒入水溝或水源，以免影響水域生態環境。
緊急處理方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 眼睛接觸：戴隱形眼鏡者，取出隱形眼鏡，用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並視情況送醫診治。 ● 皮膚接觸：脫去污染衣物，立即用肥皂及大量清水沖洗皮膚；若有過敏症狀出現則送醫診治。 ● 食入：不可催吐，使患者充分休息並立即送醫診治。 ● 吸入：移至通風處，保持患者溫暖及充分休息。若呼吸不順或停止，給予人工呼吸。不可經口給予任何物質，並視情況送醫診治。

*資料更新：Mar, 2018

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 www.dulux.com.tw

桃園縣中壢市中壢工業區東園路 52 號 服務專線：0800-321131